

新メルトーチ

軽量《25kg》シリーズ

施工者の負担を軽減省力化することを目的に、改質アスファルトコンパウンドの特殊配合の開発と各シートの長さ見直しにより1本あたり10～15kgの軽量化を実現しました。

製品名 (グレード)	長さ (m)	幅 (m)	厚み (mm)	m ² 当りの重量 (kg)	全体重量 (kg)	JIS A 6013 適合
軽量品	AP2510	10	1	2.5	25	非露出複層用
	AP308M	8	1	3.0	25	露出複層用
	AP406M	6	1	4.0	25	露出単層用
現行品	AP25B	15	1	2.5	40	非露出複層用
	AP40M	8	1	4.0	35	露出単・複層用

今後、現行品と軽量品の2本立てで販売となります。

現行メルトーチ、軽量メルトーチ共に
改質アスファルトルーフィングシート JIS A 6013に適合し
共通仕様書など各仕様に変更が可能です。

現行品・軽量品対応表

JIS A 6013	現行品	軽量品
非露出複層用	AP25B	AP2510
露出複層用	AP40M	AP308M
露出単層		AP406M

開発品コンパウンドの比較



水中浸漬

アクアシャッター

イージーワン

UBE「アクアシャッター イージーワン」は、エマルジョン樹脂とセメント系混和材をプレミックスした新しいコンセプトの防水材料です。

特長

- 1 現場省力対応** エマルジョン樹脂と特殊セメント混和材が混合済です。現場での計量やミキサーでの攪拌は不要です。
- 2 簡単施工** 反応開始剤を混ぜて、振るだけで水和硬化反応が始まります。ウールローラーを準備するだけで施工が可能です。
- 3 安定品質** 現場での計量作業やミキサーでの攪拌がないので、計量や攪拌不良による品質の低下がありません。
日本建築学会 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針案 PA-1 適合材料です。
- 4 環境対応** セメント混和材がエマルジョンと混合済のため、現場での粉塵の発生がありません。有機溶剤を使用しない、水性材料です。

材料



用途

塗膜防水材料

※露出仕様の場合は別途保護塗料が必要です。

下地調整材

仮防水材料

施工手順

Step1

B材(反応開始剤)の袋を切って入れるだけ!

Step2

混合(袋を振るだけ!)

Step3

あとは塗るだけ!

ローラーに材料を付けて



製品	容量	
A材(ポリ袋入)	10kg	混合済ポリマーセメント系塗膜防水材(EVA系)
B材(ポリパック入)	0.14kg	反応開始剤
標準施工面積	約5.5㎡	

施工手順

- 1 下地処理**

 - 施工面表面は高圧洗浄にて清掃します。
 - 施工面レタンスや脆弱部分、油脂などの接着を阻害する部分はブラシやサンダーなどで除去します。
 - 施工面は十分に清掃し、埃を取り除きます。
 - 湿潤面でも施工可能ですが、浮き水、たまり水がある場合は施工できません。
- 2 プライマー塗布**

 - A材を水で5倍に希釈したものを、ウールローラーまたは刷毛で塗布します。(標準塗布量0.2kg/㎡)
- 3 B材(反応開始剤)の添加**

 - A材の中にB材を全量添加します。
 - 添加後すぐに袋を10回以上良く振ってください。
- 4 材料の施工**

 - ウールローラー、刷毛、ゴムヘラなどで施工面に塗布します。(標準塗布量0.9kg/㎡×2回塗り)
 - 露出防水として使用する場合は、別途保護塗料を塗布してください。



使用上の留意事項

- 気温5℃以下、雨雪等が予想される場合は施工を避けてください。
- 一旦開封した材料は即日使い切ってください。
- 材料に加水はできません。

安全上の注意事項

- 目、皮膚、衣類につけないこと。
- ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
- 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
- 皮膚又は髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。
- 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 取り扱った後、手を洗うこと。
- ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。
- 詳細につきましてはSDS(安全データシート)をご参照ください。

本カタログ記載内容についての注意事項

- ◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
- ◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸アータ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
- ◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

宇部興産建材株式会社

防水材営業部

〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番1号 シーバンスN館
TEL(03)5419-6203 FAX(03) 5419-6268

<http://www.ube-ind.co.jp/ubekenzai/>

東京支店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番1号 シーバンスN館 TEL 03-5419-6203
大阪支店 〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20(堂島アバンザ20F) TEL 06-6346-1363
名古屋支店 〒461-0005 名古屋市東区東桜1-1-10(アーバンネット名古屋ビル20F) TEL 052-961-1375
広島支店 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22(広島興銀ビル) TEL 082-244-7234
九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12(メットライフ天神ビル8F) TEL 092-781-2309
東北営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3(鹿島広業ビル) TEL 022-262-6235
札幌営業所 〒007-0801 札幌市東区東苗穂一条1-2-44 TEL 011-784-8183

販売取扱店

